



Adhezní můstek

Vyhotoveno:
17.10.2022 Strana 1 z 1

Charakteristika:

ADHEZNÍ MŮSTEK je speciální, jednosložkový, bezrozpuštědlový, podklad zpevňující speciální penetrační nátěr určený na staré i nové, hladké a nesavé povrchy. Zvyšuje přídržnost následně použitých materiálů, sjednocuje savost podkladu, po vytvrzení je vysoce odolný proti alkalické hydrolyze, paropropustný, odolný proti povětrnostním vlivům, vlhku a vodě.

Použití:

ADHEZNÍ MŮSTEK je určen na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd.

Technická data:

Báze:	akrylát, aditiva (neobsahuje těžké kovy)
Konzistence:	tixotropní pasta
Aplikační teplota:	+5 °C - +35 °C
Optimální aplikační teplota:	+20 °C
Teplota podkladu:	> 5 °C
Doba schnutí:	> 12 hod.
Spotřeba:	0,2 kg /m ²
Barva:	šedobílá
Balení:	PE kbelík 1kg, 3kg a 5kg

Pracovní postup:

Podklad musí být suchý a čistý, zbavený výkvětů solí a předchozích nátěrů. Konstruktivní poruchy, praskliny širší než 0,15mm a porušené spáry se musí opravit. Všechny nové podklady na bázi cementu nechte zrát nejméně 28 dnů. K čištění nepoužívejte saponáty, neboť mohou snížit účinnost ošetření. Očištěná místa důkladně opláchněte vodou a nechte alespoň 2 dny schnout.

Před zahájením aplikace je nutné okolní prostory zakrýt fólií z důvodu zamezení znečištění. ADHEZNÍ MŮSTEK se neředí, jen výjimečně, u savějších podkladů, ředíme vodou v poměru 1:1 až 1:2. Důkladně promícháme. Na předem připravený podklad nanášíme válečkem nebo štětcem. V průběhu nanášení nutno roztok opakovaně promíchávat. ADHEZNÍ MŮSTEK vytvoří souvislý měkký a pružný, mírně lepivý film odolný vlhku a vodě.

Skladování:

Skladujte v originálních zavřených obalech, v suchých prostorách, z dosahu tepelných zdrojů a přímého slunečního záření, při teplotách +5°C až +30°C a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením, před teplotními extrémy.

Bezpečnost:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu. Přípravek může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Mezní hodnota pro obsah těžkých organických látek VOC kat. A,_h) je 30 g/l. Skutečný obsah je 0,0 g/l.

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.